(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出顧公開番号

実開平4-100235

(43)公開日 平成4年(1992)8月31日

(51) Int.Cl.5

C 0 9 J 7/02

職別記号 JJE 庁内整理番号

6770-4 J

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号	実願平3-18172	(71)出願人	000110321
			トヨタ車体株式会社
(22) 出願日	平成3年(1991)2月7日		愛知県刈谷市一里山町金山100番地
		(72)考案者	星 紀六策
			愛知県刈谷市一里山町金山100番地 トヨ
			夕車体株式会社内
		(72)考案者	蒲池 久隆
			愛知県刈谷市一里山町金山100番地 トヨ
			夕車体株式会社内
		(72)考案者	三浦昭一
			愛知県刈谷市一里山町金山100番地 トヨ
			夕車体株式会社内
		(74)代理人	弁理士 高橋 祥泰
			最終頁に続く
		1	

(54) 【考案の名称】 ストライプテープ

(57)【要約】

【目的】 被着部とストライプテープとの間にエアポイドを発生させることがなく、外観意匠性に優れたストライプテープを提供すること。

【構成】 合成樹脂のフィルム11と粘着剤12とからなり、自動車の外板等の被着部に貼着するストライプテープ1であって、該ストライプテープ1はフィルム11と粘着剤12とを貫通する多数の細孔2を有する。細孔2の直径は、例えば0.05~0.15mmである。

